

## Pittura acrilica con quarzo micronizzato, per esterni ed interni

### Composizione

Pittura per tutte le superfici esterne ( facciate dove si vuole conferire un ottimo grado di protezione) ed interne (vecchie, nuove o già verniciate) a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, quarzo micronizzato. Ottima copertura, aspetto estetico gradevolmente ruvido ed elevato punto di bianco; resistente alle avverse condizioni climatiche (smog, salsedine e raggi solari) con bassa ritenzione dello sporco. E' applicabile su tutti i tipi di supporti interni ed esterni e su vecchie pitture ben ancorate.

### Caratteristiche tecniche

**Aspetto** : liquido pastoso

**Colore** : bianco o tinte ottenibili con sistema tintometrico

**Massa volumica della pasta**: 1,65 +/- 0,1 kg/lt

**Viscosità**: 15000 mPa\*s

**Ph** : 8-9

### Preparazione del fondo

E' fondamentale un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura.

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da tracce di sporco, grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte. Ripristinare le superfici da fessure o parti degradate, asportando strati scarsamente ancorati, con idoneo rasante.

Trattare le superfici, fortemente assorbenti o dall'assorbimento irregolare, con idoneo Primer diluito 1:5.

### Avvertenze

- Temperatura di applicazione min+5°C/max+30°C
- Non applicare con umidità superiore a 80%
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 24 ore
- Tempo, fra la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> mano, 6 ore in condizioni ottimali
- Non applicare su supporto bagnato
- Prodotto per uso professionale
- Conservare il secchio ben chiuso, prima e dopo l'uso, al riparo dal gelo e dal sole

### Consumo

Il consumo può variare in base alle caratteristiche di ruvidità ed assorbimento dei supporti nonché il sistema di applicazione adottato, in condizioni normali i consumi sono indicativamente 6-7 m<sup>2</sup>/l (riferiti a due mani di prodotto).

### Preparazione del prodotto

Diluire con il 15-25% di acqua, in funzione dell'assorbimento del supporto, omogeneizzando con attenzione il prodotto. Applicare il prodotto con pennello, rullo di pelo oppure a spruzzo. Le attrezzature devono essere pulite con acqua.

### Conservazione

E' possibile conservare il prodotto per 12 mesi, se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

### Fornitura

- Il prodotto viene fornito in secchi da 14 lt.

***Il prodotto non è compatibile con altre idropitture.***

### Note

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo, pertanto dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

### Caratteristiche

- **OTTIMA COPERTURA**
- **ELEVATO PUNTO DI BIANCO**
- **OTTIMO POTERE RIEMPITIVO**